

Erklärung zur Abwesenheit von Weichmachern – Gummierte Dachstütze SFR400 für PVshelter

Conduct Technical Solutions B.V. erklärt hiermit, dass die **gummierte Dachstütze SFR400**, die beim **PVshelter** eingesetzt wird, auf die Abwesenheit bestimmter Phthalate (Weichmacher) geprüft wurde.

Die Prüfung wurde von **Centre Testing International Group Co., Ltd. (CTI)** durchgeführt. Das geprüfte Bauteil wird im offiziellen Prüfbericht als „**Rubber feet with rail SFR400**“ bezeichnet.

Die gummierte Dachstütze wurde auf folgende Phthalate untersucht:

- Dibutylphthalat (DBP)
- Butylbenzylphthalat (BBP)
- Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)
- Di-n-octylphthalat (DNOP)
- Diisononylphthalat (DINP)
- Diisodecylphthalat (DIDP)

Tested Item(s)	Result	MDL
	001	
Phthalates		
Dibutyl phthalate (DBP) CAS#:84-74-2	N.D.	30 mg/kg
Butyl benzyl phthalate (BBP) CAS#:85-68-7	N.D.	30 mg/kg
Di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) CAS#:117-81-7	N.D.	30 mg/kg
Di-n-octyl phthalate (DNOP) CAS#:117-84-0	N.D.	30 mg/kg
Di-isononyl phthalate (DINP) CAS#:28553-12-0, 68515-48-0	N.D.	50 mg/kg
Di-iso-decyl phthalate (DIDP) CAS#:26761-40-0, 68515-49-1	N.D.	50 mg/kg

Remark:

- MDL = Method Detection Limit
- N.D. = Not Detected (<MDL)
- mg/kg = ppm = parts per million

Für alle untersuchten Stoffe lautet das Ergebnis N.D. (Not Detected / nicht nachgewiesen). Dies bedeutet, dass diese Stoffe nicht oberhalb der Nachweisgrenze der angewandten Prüfmethode nachgewiesen wurden.

Diese Erklärung basiert auf dem offiziellen CTI-Prüfbericht:

Berichtsnummer: A2260641885105

Geprüftes Bauteil: Rubber feet with rail SFR400

Anwendung: Gummierte Dachstütze für PVshelter