

Verklaring afwezigheid weekmakers

RoofSupport

Daksteun

Artikelnummer: RSC102011 / RSXL102011 / RSK102011

HS-code: 39259020

Conduct Technical Solutions B.V. verklaart hierbij dat **RSC102011, RSXL102011 en RSK102011** zijn getest op de aanwezigheid van specifieke ftalaten (weekmakers).

RSC102011, RSXL102011 en RSK102011 bestaan uit twee kunststof delen: een bovendeel van PE (UV resistent) en een onderdeel van PP (UV resistent). Beide materialen zijn afzonderlijk getest door Centre Testing International Group Co., Ltd. (CTI). In de officiële testrapporten worden deze onderdelen aangeduid als "Top of the pyramid: PE (UV resistent)" en "Bottom plate: PP (UV resistent)".

Beide materialen zijn conform EN 14372:2004(E) met behulp van GC-MS onderzocht op de volgende ftalaten:

- Dibutyl phthalate (DBP)
- Butyl benzyl phthalate (BBP)
- Di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
- Di-n-octyl phthalate (DNOP)
- Di-isononyl phthalate (DINP)
- Di-iso-decyl phthalate (DIDP)

Tested Item(s)	Result	MDL
	001	
Dibutyl phthalate (DBP) CAS#:84-74-2	N.D.	30 mg/kg
Butyl benzyl phthalate (BBP) CAS#:85-68-7	N.D.	30 mg/kg
Di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) CAS#:117-81-7	N.D.	30 mg/kg
Di-n-octyl phthalate (DNOP) CAS#:117-84-0	N.D.	30 mg/kg
Di-isononyl phthalate (DINP) CAS#:28553-12-0, 68515-48-0	N.D.	50 mg/kg
Di-iso-decyl phthalate (DIDP) CAS#:26761-40-0, 68515-49-1	N.D.	50 mg/kg

Tested Item(s)	Result	MDL
	001	
Dibutyl phthalate (DBP) CAS#:84-74-2	N.D.	30 mg/kg
Butyl benzyl phthalate (BBP) CAS#:85-68-7	N.D.	30 mg/kg
Di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) CAS#:117-81-7	N.D.	30 mg/kg
Di-n-octyl phthalate (DNOP) CAS#:117-84-0	N.D.	30 mg/kg
Di-isononyl phthalate (DINP) CAS#:28553-12-0, 68515-48-0	N.D.	50 mg/kg
Di-iso-decyl phthalate (DIDP) CAS#:26761-40-0, 68515-49-1	N.D.	50 mg/kg

Remark:

- MDL = Method Detection Limit
- N.D. = Not Detected (<MDL)
- mg/kg = ppm = parts per million

Voor **beide geteste materialen** is voor alle bovengenoemde stoffen het resultaat **N.D. (Not Detected)**. Dit betekent dat deze ftalaten niet zijn aangetoond boven de detectielimiet van de toegepaste testmethode.

Deze verklaring is gebaseerd op de volgende officiële CTI-testrapporten:

Rapport A2260641885103

Getest materiaal: Top of the pyramid – PE (UV resistant)

Rapport A2260641885104

Getest materiaal: Bottom plate – PP (UV resistant)